

BETONKONTAKT

VOORSTRIJKPRODUCT OP BASIS VAN KUNSTHARSDISPERSIE
VOOR BINNEN.



Omschrijving

Roze gekleurd, alkalibestendig voorstrijkproduct op basis van kunstharstdispersie vermengd met zuiver kwartsand. Vormt een hechtbrug bij ondergronden, waarop niet direct een afwerklaag van gips aangebracht kan worden. Als hechtlaag op onbehandelde, gladde en dichte, zwak- of niet zuigende minerale ondergronden

Ondergrond

Geschikt voor het voorbehandelen van onbehandeld (prefab-) beton, beton-emaille, oude verf- en gipslagen etc. Voor binnen.

Kleur(en)

Roze

Glansgraad

nvt

Verbruik

Ca. 100 g/m² afhankelijk van de ondergrond. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droging

Droog na ca. 2 uur. Af te werken na 24 uur. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

Voorbehandeling

- De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.
- Bestaande draagkrachtige ondergronden: eventuele reparaties uitvoeren. Geheel voorbehandelen met SPEEDLINE BETONKONTAKT.
- Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet: grondig reinigen. Eventuele reparaties uitvoeren. Geheel voorbehandelen met SPEEDLINE SUPERTEX ISO. Na droging voorbehandelen met SPEEDLINE BETONKONTAKT.

Verwerking

Gebruiksgereed. Verdunnen niet nodig. Goed roeren voor gebruik. Tijdens verwerking regelmatig omroeren. Afhangend van de ondergrond in 1 laag gelijkmatig aanbrengen met blokkwast of roller. Gereedschap kan worden gereinigd met water.

Algemeen

- Niet verwerken beneden de +8°C.
- Vers gecementeerde ondergronden min. 6 weken laten uitharden.
- Gereedschap reinigen met water.
- Vorstvrij vervoeren en opslaan
- Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plaats opgeslagen.

Technische gegevens:

Vaste stof gehalte: 25 %vol.

Soortelijk gewicht: 1,60 kg/liter

De gegevens in deze documentatie zijn met zorg samengesteld op basis van testresultaten en ruime ervaring. De vermelde gegevens zijn juist op de datum van uitgifte. Wij behouden ons voor om zonder verdere kennisgeving de documentatie bij te werken. Zorg ervoor dat u altijd over de meest recente versie beschikt. Voor vragen neemt u contact op met ons.