

MICROPUTZ

ZEER FIJNE, DECORATIEVE SIERPLEISTER VOOR BINNEN

- Voor schuurwerkeffect
- Ademend
- Stootvast



Omschrijving

Duurzame, zeer fijne decoratieve sierpleister voor schuurwerkeffect, op basis van kunstharsdispersie. Ademend, stootvast en uitstekend verwerkbaar. Voor binnen.

Ondergrond

Alle draagkrachtige, gladde, vlakke, schone en droge ondergronden zoals cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, bestaande verflagen, board en fijn schuurwerk.

Kleur(en)

Wit en lichte kleuren via het kleurenmengsysteem.

Glansgraad

Mat

Korrelgrootte

0.5 mm

Verbruik

Ca. 1.25 kg/m² afhankelijk van de ondergrond. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droging

Droog na ca. 6 uur. Overpleisteren: als de eerste laag droog is, minimaal 12 uur. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

Voorbehandeling

- Ondergrond moet vlak, droog, schoon, vet- en stofvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren.
- Gipskartonplaten, beton, pleisterwerk: reinigen en voorbehandelen met SPEEDLINE UNIVERSELE VOORSTRIJK.
- Niet watervaste lagen (veegvast), poederende ondergronden: grondig verwijderen, afwassen. Dan behandelen met SPEEDLINE DIEPGROND en na droging met SPEEDLINE UNIVERSELE VOORSTRIJK.
- Verontreinigingen (roet- en vochtvlekken, nicotineaanslag e.d.): reinigen, voorbehandelen met SPEEDLINE ISOLEERSPRAY en dan met SPEEDLINE UNIVERSELE VOORSTRIJK.
- Glanzende en gladde ondergronden: ontvetten, licht schuren en voorbehandelen met SPEEDLINE UNIVERSELE VOORSTRIJK. Let op: Breng SPEEDLINE UNIVERSELE VOORSTRIJK zo egaal mogelijk aan met een vachtroller.

Verwerking

Vooraf de benodigde hoeveelheid mengen in een kuip. Goed mixen voor gebruik, op laag toerental. Eventueel iets verdunnen met water (max. 5%). Gelijkmatic op korreldikte aanbrengen met roestvrij stalen spaan. De eerste laag verdunnen is aan te bevelen, deze laag vlak en strak en zonder spaanslagen aanbrengen. De eerste laag volledig laten drogen. De tweede laag op korreldikte aanbrengen en na voldoende droging met een fijne schuurspons schuren. Tijdens het schuren overtollig slib regelmatig van de spons verwijderen. Verwijderd slib mag niet terug in de emmer worden gedeponerd. Product is in een bepaalde drogingsfase optimaal te structureren. Te snel structureren resulteert in spaanstreken en dichtslibben van de schuurspons. Te laat structureren zal leiden tot ontkorreling en bontwerking.

Algemeen

- Niet verwerken beneden de +8°C.
- Vers gecementeerde ondergronden min. 6 weken laten uitharden.
- Gereedschap reinigen met water.
- Vorstvrij vervoeren en opslaan
- Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plaats opgeslagen.

Technische gegevens:

Vaste stof gehalte: 85 % M/M

Soortelijk gewicht: 1,9 kg/liter

De gegevens in deze documentatie zijn met zorg samengesteld op basis van testresultaten en ruime ervaring. De vermelde gegevens zijn juist op de datum van uitgifte. Wij behoudens ons voor om zonder verdere kennisgeving de documentatie bij te werken. Zorg ervoor dat u altijd over de meest recente versie beschikt. Voor vragen neemt u contact op met ons.