

SPACHELPUTZ

DUURZAME, DECORATIEVE SIERPLEISTER VOOR BINNEN EN BESCHUT BUITEN

- Regelmatige korrelstructuur
- Weerbestendig
- Ademend en stootvast



Omschrijving

Duurzame, uitstekend hechtende, decoratieve sierpleister met regelmatige korrelstructuur, op basis van kunstharstdispersie. Uitstekende verwerkingseigenschappen, ademend, stootvast en weerbestendig. Voor binnen en beschut buiten.

Ondergrond

Alle draagkrachtige, gladde, vlakke, schone en droge ondergronden zoals cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, bestaande verflagen, board en fijn schuurwerk.

Kleur(en)

Wit en lichte kleuren via het kleurenmengsysteem.

Glansgraad

Mat

Verbruik

1 mm (extra fijn): ca. 2,1 kg/m² / 1,2 mm: ca. 2,5 kg/m² / 1,5 mm (fijn): ca. 3 kg/m². Rendement is afhankelijk van de ondergrond. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droging

Droog na ca. 6 uur. Uitgehard na enkele dagen. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

Voorbehandeling

- Ondergrond moet glad en vlak, draagkrachtig, afgebonden, schoon, droog, stof-, mos-, alg- en vetvrij zijn.
- Gipskartonplaten, beton, pleisterwerk: reinigen.
- Niet watervaste lagen (veegvast), poederende ondergronden: grondig afwassen /verwijderen en fixeren met SPEEDLINE DIEPGRONDEER.
- Verontreinigingen (roet- en vochtvlekken, nicotineaanslag e.d.): reinigen en isoleren met SPEEDLINE ISOLEERSPRAY.
- Glanzende en gladde ondergronden: ontvetten en licht schuren.
- **Na voorbehandeling ALTIJD eerst SPEEDLINE UNIVERSELE VOORSTRIJK aanbrengen!**

Verwerking

Vooraf de afgepaste/ benodigde hoeveelheid mengen in een kuip. Goed mixen op laag toerental. Eventueel iets verdunnen met water: max 5%. Gelijkmatic op korreldikte aanbrengen met rvs-spaan. Voordat de sierpleister begint te drogen, structureren met kunststof spaan. Kan ook verspoten worden met trechterpistool of wormpomp.

Algemeen

- Niet verwerken beneden de +8°C.
- Vers gecementeerde ondergronden min. 6 weken laten uitharden.
- Gereedschap reinigen met water.
- Vorstvrij vervoeren en opslaan
- Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plaats opgeslagen.

Technische gegevens:

Vaste stof gehalte: 85 % M/M

Soortelijk gewicht: 1,9 kg/liter

De gegevens in deze documentatie zijn met zorg samengesteld op basis van testresultaten en ruime ervaring. De vermelde gegevens zijn juist op de datum van uitgifte. Wij behouden ons voor om zonder verdere kennisgeving de documentatie bij te werken. Zorg ervoor dat u altijd over de meest recente versie beschikt. Voor vragen neemt u contact op met ons.